

Rasco Bitumen Dachlack

Lösemittelfreier, schnelltrocknender Anstrich auf Basis einer Bitumenemulsion. Zum Schutz und zur Regeneration von alten, verwitterten Dächern aus Faserzementplatten sowie Bitumen Dach- und Schweißbahnen

Anwendbar auf mind. 3° geneigten Dächern und Flächen aus Faserzementplatten sowie Bitumen Dach- und Schweißbahnen und auf allen bekannten und geeigneten mineralischen Untergründen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Lösemittelfrei und umweltschonend
- Gebrauchsfertig
- Spritz-, roll- und streichfähig
- Frostfrei bis 12 Monate lagerfähig

TECHNISCHE DATEN

Verbrauch*	0,3-0,4 l/m ² je Anstrich
Dichte	ca. 1,0 kg/l
Überarbeitbar nach**	20 Minuten
Temperatur bei Verarbeitung und Durchtrocknung***	+5°C bis +30°C

* Die angegebenen Verbrauchswerte sind Mindestwerte. Diese können sich aufgrund von handwerklichen Ausführungen bei der Verarbeitung erhöhen.

** Je nach Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Schichtdicke und Untergrund können diese Werte deutlich abweichen. Die ermittelten Zahlen beziehen sich auf das Normklima von +23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit.

*** Temperatur: Bauteil-, Einbau- und Umgebungstemperatur

LIEFERFORM

30 l Gebinde | 18 Gebinde / Palette | Palettengewicht ca. 580 kg

10 l Gebinde | 44 Gebinde / Palette | Palettengewicht ca. 485 kg

5 l Gebinde | 60 Gebinde / Palette | Palettengewicht ca. 350 kg

1 l Gebinde | 6 Gebinde / Karton | 64 Kartons / Palette | Palettengewicht ca. 500 kg

ALLGEMEINE HINWEISE

Bei Abdichtungs- und Instandsetzungsarbeiten sind grundsätzlich alle hierfür relevanten Normen und Richtlinien zu beachten.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

- Der Untergrund muss ausreichend trocken, eben, tragfähig, frostfrei, sauber und frei von Öl, Fett, Teer, Kiesnestern, Rissen, Staub, Schmutz, Mörtelresten und sonstigen Verunreinigungen sein und ein Gefälle von mind. 3° aufweisen.

VERARBEITUNG

- Rasco Bitumendachlack ist gebrauchsfertig und wird mittels Dachdeckerbürste, Pinsel, Rolle oder geeigneter Spritztechnik gleichmäßig auf den gereinigten Untergrund auftragen.
- Für ein optimales Ergebnis sollten mindestens 2 Lagen Rasco Bitumendachlack aufgetragen werden.
- Der zweite Auftrag kann erfolgen, sobald der erste durchgetrocknet ist.

BESONDERE HINWEISE

- Die frische Beschichtung bis zur völligen Durchtrocknung vor Regen, Frost, und starker Sonneneinstrahlung schützen.
- Informationen zu Rasco Systemprodukten entnehmen Sie bitte unserer Homepage <http://www.rasco-bitumen.com>
- Beachtung des Sicherheitsdatenblattes (abrufbar auf <http://www.rasco-bitumen.com>)

Anmerkung: Die Inhalte dieses technischen Datenblatts (TDS) können in andere projektrelevante Dokumente übertragen werden. Die daraus resultierenden Dokumente werden aber nicht Ersatz oder Ergänzung der Anforderungen des TDS, das zum Zeitpunkt der Installation der Rasco Produkte galt. Für die aktuellste Version des TDS besuchen Sie bitte unsere Webseite auf www.rasco-bitumen.com.

Revision 03: Diese Druckschrift wurde in Bezug auf kleinere redaktionelle Änderungen angepasst. Bei technisch überarbeiteter Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig.